



S1002 SYNTECOL LAK

syntetický lesklý bezbarvý lak

Barevné odstíny: Transparentní bezbarvý lak v barvě použitých surovin.

Použití: SYNTECOL LAK S1002 je určen pro venkovní i vnitřní lesklé nátěry očištěných a povrchově upravených dřevěných a kovových předmětů. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům. V kapalné formě (vlivem složení) má lak nažloutlé a mléčné zabarvení, které se chvíli po nátěru zcela vyčeří na bezbarvý čirý film. Lak S1002 nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček, pro uvedené účely nebyl testován.

Nanášení: Před použitím S1002 důkladně rozmíchejte, podle potřeby přefiltrujte. Nanášejte štětcem nebo stříkáním (průmyslová aplikace) při teplotě 15-25 °C. Kovový podklad musí být suchý, čistý, odmaštěný a zbavený rzi, dřevěný podklad musí být suchý, čistý, vyzrálý (optimální vlhkost dřeva do 12 %), náležitě vybroušený a hladký. Dojde-li k odtékání rozpouštědel v průběhu aplikace, použijte k ředění ŘEDIDLO S6006 pro aplikaci štětcem nebo ŘEDIDLO S6001 pro aplikaci stříkáním. Použité zařízení je možné očistit ředidlem S6001, S6006 nebo C6500.

Ředidlo: S6006 pro nátěr štětcem, S6001 pro stříkání (dle potřeby)

Příklad nátěrového postupu:

- **Venkovní nátěr dřeva**
 1. 1x FUNGISTOP S1031, schnutí 24 hodiny
 2. 2-3x SYNTECOL LAK S1002 v intervalu 24-48 hodin
- **Úprava dřeva v interiéru**
 1. 1x LUSONOL S1023 bezbarvý, schnutí 24 hodiny
 2. 1-2x SYNTECOL LAK S1002 v intervalu 24-48 hodin
- **Úprava kovu**
 1. 2-3x SYNTECOL LAK S1002 v intervalu 48 hodin

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem F Ø 4 mm	120-230 s
Obsah netěkavých složek	nejméně 45%
Hustota	0,92-0,94 g/cm ³
Zasychání	proti prachu
	stupeň 3
	nejvíce 6 hodin
	nejvíce 32 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru: (po 5 dnech od zhotovení nátěru)

Lesk, číslo lesku [GU] (geometrie 60 °)	min. 75
---	---------

Teoretická vydatnost: 14-16 m² v jedné vrstvě z 1 kg, respektive 1 litru laku

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **varování**

H věty:



H226	Hořlavá kapalina a páry.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 3/2022