



TECHNICKÝ LIST

ONETIME® - Šlehaný tmel

DISTRIBUTOR/VÝROBCE

TRADIX COLOR spol. s r.o.
K obecnímu úřadu 10
251 70 Herink
tel. 323 637243
e-mail: tradixcolor@telecom.cz

Red Devil, Inc.
2400 Vauxhall Rd.
Union, New Jersey 07083-1933
USA

POPIS

Super-lehký, vysoce kvalitní speciální tmel-plnič pro vnitřní i venkovní použití. Čistě a bez nutnosti brousit vyplňuje vlasové praskliny, díry po hmoždinkách a hřebíčcích před nanášením interiérových a exteriérových barev. Nesmršťuje se, nepraská, nestéká, nevyžaduje broušení, přetíratelný, vodostálý, vynikající přilnavost k podkladu, před zaschnutím čistitelný vodou. Pro většinu aplikací postačuje nanášení v jedné vrstvě.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro opravu vlasových prasklin i větších puklin, děr a jiných poškození ve všech poréznych materiálech, sádkkartonu, dřevě, dřevotříse, jemných štukových a sádkových omítkách a betonových panelech před nátěry. Výborně se hodí k opravám poškození rohů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konzistence	nestékavá, namixovaná hmota s nízkou hmotností
Přetíratelný	vodou ředitelnými barvami po 2 hodinách, syntetickými barvami po 24 hodinách
Přidrženost CSN 73 2577)	0,633 MPa (požadavek normy min. 0,25 MPa)
Objemové změny ČSN 722346	1,025% (požadavek normy -max. 20 %)
Odolnost vodě	nutno opatřit vrchním nátěrem
Odolnost proti praskání	vynikající
Hustota	0,44 kg/ 1 litr
Sušina (%)	51 ± 0,5
pH	9 ± 0,25
Barva	jasně bílá
UV stabilita	vynikající
Zápach	slabý po akrylátech a čpavku
Teplota vznícení	vyšší než 94°C

DOBA SCHNUTÍ

Zaschlý a přetíratelný	30 minut až 2 hodiny
Plně vytvrzen	7 dnů

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a špatně přilnavých zbytků starých barev.

APLIKACE

Pokud je tmel v nádobce zaschlý delším skladováním, přidejte čajovou lžičku vody na každých 200 ml produktu a promíchejte. Pomocí pružné, **HLADKÉ** špachtle vtlačte ONETIME® do otvoru nebo pukliny a povrch uhladte. Vodou ředitelnými barvami lze přetírat po 2 hodinách. ONETIME® Po zaschnutí saje barvu, proto je doporučováno aplikovat více vrstev interiérového nátěru. Syntetickými barvami lze přetírat po 24 hodinách. V exteriéru ONETIME® vždy přetřete barvou.

NEVHODNÉ POUŽITÍ

Kovové nebo plastové povrchy.
Pro nanášení na velkých plochách v tenké vrstvě jako stěrkový tmel.
Pro mezery mezi sádkkartonovými deskami spojenými spárovací páskou.
Nemá izolační vlastnosti, nelze použít pro lepení ani pro flexibilní spoje a dilatační spáry ani jako konstrukční tmel.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJU

vodou (před vytvrzením)

BALENÍ

0,25 litru, 0,5 litru, 1 litr, 4 litry

BEZPEČNOST

Bezpečnostní list na vyžádání

SKLADOVATELNOST

Minimálně 2 roky od data výroby v neotevřených nádobách na suchém, dobře větraném místě mimo přímé slunce a při teplotě 25°C. Nádoby uchovávejte pevně uzavřené. Neskladujte při teplotách pod 0°C.

Tato informace je podávána v dobré víře. Výrobce ani dovozce nezodpovídá za jakákoliv rizika nebo nároky, které mohou vyplývat z používání jeho výrobků mimo jeho dohled. Společnost si vyhrazuje právo upravit údaje bez předchozího oznámení