

ADLER Innenlasur

30801 ff

Vodouředitelná, tenkovrstvá **lazura na dřevo** pro **kutily a řemeslné využití**.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodouředitelná Interiérová vysoce paropropustná lazura na dřevo. Zajišťuje přirozený vzhled dřeva jehličnanů, matnému vzhledu. Produkt obsahuje účinné ochranné látky proti působení světla, absorbující UV-záření a látky pro stabilizaci ligninu.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy



- Splňuje kritéria ekologického bydlení „**Baubook**“.
- Udělena rakouská ekoznačka
- **ÖNORM EN 71-3** „Bezpečnost hraček; migrace určitých prvků“ (uvolňování těžkých kovů)
- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů pro povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+


Oblasti použití




- Dřevěné stavební dílce v interiéru z jehličnatých dřevin, jako jsou stěnové a stropní prvky a viditelné části krovů.
- Obzvláště vhodný na dřevinu smrk.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt prosím před použitím rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- Technikou nanášení nelze zamezit výronům pryskyřice.
- U obkladů spojených na perodrážku obecně doporučujeme dílce povrchově upravit před montáží; pokud to není možné, naneste do oblasti pera a drážky pouze malé množství ADLER Innenlasur UV 100 30800 ff, aby nedocházelo ke slepování.

Technika nanášení0–10% H₂O

Způsob nanášení	Natírání	Nádobková pistole
Stříkáč tryska (Ø mm)	-	1.8 – 2
Stříkáč tlak (bar)	-	3 – 4
Ředidlo	-	Voda
Přídavek ředidla v %	-	cca 0 – 10
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l) ¹⁾	cca 10 – 12	cca 8 - 10

¹⁾ Vydatnost včetně přídavku ředidla a ztráty prostřikem

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nánosem.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přelakovat	po cca 60 min
----------------	---------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

- Nižší teploty a/nebo vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.
- Zabraňte přímému slunečnímu záření při nanášení (z důvodu rychlého schnutí).

Pro dobré schnutí je třeba bezpodmínečně dodržet doporučené nanášené množství. Příliš velký nános vede ke značnému prodloužení doby schnutí!

Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití opláchnout vodou.

Pro odstranění naschnutých zbytků laku doporučujeme přípravek ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo ADLER Abbeizer Express 8313000300.

PODKLAD**Typ podkladu**

Jehličnaté dřevo

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez obsahu separačních látek, jako je mastnota, vosk, silikon, pryskyřice apod., zbavený dřevního prachu a testován na vhodnost pro povrchovou úpravu.

Dodržujte prosím ÖNORM B 2230 část 1.

Viz také VOB, část C, DIN 18363, odstavec 3; Malířské a lakýrnické práce.

Staré nátěry s nedostatečnou přilnavostí musí být dokonale odstraněny.

U savých podkladů je třeba počítat se zvýšenou spotřebou.

Příprava podkladu	Prvotní nátěr: Přebrousit zrnitostí P 180 a očistit povrch. Renovační nátěr: Přebrousit zrnitostí P 280 a očistit povrch.
--------------------------	--

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základní vrstva	1x ADLER Innenlasur 30801 ff
------------------------	------------------------------

Mezibroušení

Vyzákladované plochy obruste zrnitostí P 280. Odstranit prach vzniklý broušením.

Vrchní vrstva	1x ADLER Innenlasur 30801 ff
----------------------	------------------------------

OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE

Ošetřování & renovace	V případě potřeby očistěte ještě neporušené povrchy od prachu, nečistot a následně naneste 1 - 2x ADLER Innenlasur 30801 ff.
----------------------------------	--

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Velikosti balení	375 ml; 750 ml; 2,5 l; 10 l; 25 l;
-------------------------	------------------------------------


Barevné odstíny/stupně lesku	Bezbarvý, tónovatelný	30801
	Eiche (dub)	30802
	Samt (samet)	30803
	Nuss (ořech)	30807
	Matt W10 Weiß (bílá), tónovatelné	30810

Color4You 

Další odstíny je možné namíchat pomocí **míchacího systému ADLER Color4you.**

- Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je třeba na jednu plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.
 - Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme provést vzorový nános vybraného odstínu na originálním podkladu.
 - Pastelové odstíny by se měly používat pouze na smrk kvality A, protože jinak by měly otvory a praskliny nevzhlednou kresbu. V případě dřeva bohatého na pryskyřici existuje riziko, že barevné rozdíly související s podkladem budou po chvíli viditelné a/nebo se v oblastech suků objeví žluté skvrny.
 - Všechny odstíny lze navzájem míchat a případně zesvětlit pomocí ADLER Innenlasur Farblos 30801.
-

Doplňkové produkty	ADLER Aqua-Cleaner 80080 ADLER Abbeizer Express 8313000300
---------------------------	---

DALŠÍ INFORMACE**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah
těkavých
organických
sloučenin
(VOC)

Mezní hodnota EU pro ADLER Innenlasur (Kat.
A/e): 130 g/l (2010). ADLER Innenlasur obsahuje
maximálně 50 g/l VOC.

**Bezpečnostně-technické
informace**

Bližší informace k tématu bezpečnost při transportu, skladování
a zacházení a rovněž i pro likvidaci naleznete v příslušném
bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu
www.adlercesko.cz.